

ALKYD ENAMEL PP-115P TM FARBEX



Typ: Alkydový odolný email na uniiverzálne použitie. Spoľahlivo chráni proti poveternostným podmienkam a teplotným vplyvom. Vytvára ochrannú vrstvu odolnú voči vode, saponátom a priemyselným olejom. Je charakteristický trvácnym leskom a žiarivou farbou.

Oblasť nanášania: Alkydový email PP 115P je určený ako vrchný náter na ochranu podkladových náterov na železných, drevených povrchoch, betón a ostatné povrchy v interieri a exteriéri. Je určený na nátery nábytku, dverí, okien, rámov, plotov, nástrojov, železných brán a garáží, priemyselných konštrukcií, atď.

Výdatnosť nanášania jednej vrstvy, g/m²

70 – 120 g/m². V závislosti od povrchu a spôsobu nanášania.

Riedenie

Riedidlá, technický benzín a ich zmesi

Spôsob nanášania

Nanáša sa štetcom, váľčekom alebo spray pištoľou

Doba schnutia pri teplote (20±2) °C a priemernej vlhkosti (65±5) %

24 hodín..Čas schnutia sa predlžuje v závislosti od poklesu teploty a zvýšenia relatívnej vlhkosti vzduchu

Farba

Biela, pistáciovo zelená, svetlo-zelená, svetlo-smaragdová, zelená, khaki, smaragdová, tyrkysová, modrozelená, svetlo modrá, modrá, jasne modrá, tmavomodrá, svetlosivá, sivá, tmavosivá, čierna, višňová, červenohnedá, orieškovohnedá, hnedá, žltohnedá, hnedá, tmavohnedá, slonovinová, krémová, krémovoružovkastá, béžová, lososová, oranžová, červená, fialová, lila, strieborná

Obsah sušiny %

67 -74 (v závislosti od farby)

Hustota, g/cm³

1,1 – 1,35 podľa SSU ISO 2811-1 (v závislosti od farby)

Stupeň lesku, GU (jendotka lesku)

60 - 90 GU pri 60° podľa SSU ISO 2813 (v závislosti od farby)

Skladovanie

Skladujte a prevážajte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, mimo dosahu detí a potravín. Chránite pred priamym slnečným žiarením a otvoreným ohňom.


Doba záruky – 24 mesiacov od dátumu výroby

CHRÁŇTE PRED MRAZOM!

Balenie

0.3 kg, 0.9 kg, 2.8 kg, 25 kg, 50 kg

ALKYD ENAMEL PP-115P TM FARBEX



Návod na použitie:

Postup	Pred nanášaním by mal byť povrch čistý a suchý, očistený od prachu, nečistôt, korózie, olejov, mastnôt, opadávajúcej farby. Nové drevené a kovové povrchy odporúčame opieskovať alebo obrusit', odstráňte brúsny prach. Staré nátery by mali byť očistené od odpodávajúceho náteru a ostatnej špiny, hrdze, brúsnym papierom. Drevené povrchy ošetríte základným náterom ak je potrebné. Kovové povrchy po očistení ošetríte základovým antikor=oznym náterom GP-021 TM Farbex
Aplikácia/nanášanie	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. V prípade potreby ried'te riedidlom na dosiahnutie potrebnej viskozitytnosti farby). Nanášame váľčekom, štetcom alebo pištoľou <u>Odporúčanie / TIP : Pre dosiahnutie vysokej kvality a odolnosti náteru odporúčame naniesť 1-2 tenké vrstvy namiesto jednej hrubej</u>
Čistenie náradia	Očistite zbytok farby z náradia riedidlom alebo technickým benzínom a ak je potrebné tak prudom teplej vody a saponátom.
BEZPEČNOSŤ	Držte mimo dosahu ohňa! Aplikujte v dobre vetraných priestoroch Zloženie VOC zodpovedá požiadavkám Regulations 2004/42/EC Kat. A/i (SB): 500 g/l. Pre osobnú bezpečnosť pri manipulácii používajte špeciálne oblečenie, gumenné rukavice, a pri striekaní pištoľou ochrannu masku, respirator. V prípade prehltnutia vyhľadajte zdravotnícku pomoc a predložte etiketu z originálneho balenia. Produkt spĺňa zdravotné a bezpečnostné certifikáty min.zdravia Ukraine.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Nevlievajte do odtokov, vodných nádrží alebo pôdy! Nespotrebované zvyšky farby a prázdne plechovky sa recyklujú ako bežný stavebný odpad.