

ANTI KORÓZNA ZÁKLADNÁ FARBA GP-021 TM FARBEX



Typ: Antikorózna podkladová/základnú farba GP-021 obsahuje koróznym modifikátor, ktorý je určený na modifikovanie korodujúcich produktov. Poskytuje vysokú úroveň priľnavosti k povrchom a vytvára dobrý základ pre ďalšie vrchné nátery a predlžuje ich trvácnosť. Zlepšuje ochranu pred pôsobením vody, vzduchu, vplyvom počasia, a šíreniu hrdze.

Oblasť nanášania: Antikorózna základná farba GP – 021 je určená na ochranu podkladových náterov železných, drevených povrchov v kombinácii s rôznymi typmi vrchných náterov-emailov alebo len ako samostatná ochrana proti korózii. Znižuje spotrebu vrchných náterov. Je možné ju použiť ako jediný náter na dočasnú ochranu proti korózii počas doby uskladnenia.

Výdatnosť nanášania jednej vrstvy, g/m²

60 – 100. V závislosti od povrchu a spôsobu nanášania.

Riedenie

Riedidlá, technický benzín a ich zmesi

Spôsob nanášania

Nanáša sa štetcom, váľčekom alebo spray pištoľou

Doba schnutia pri teplote (20±2) °C a priemernej vlhkosti (65±5) %

24 hodín. Čas schnutia sa predlžuje v závislosti od poklesu teploty a zvýšenia relatívnej vlhkosti vzduchu

Farba

Biela, sivá, červeno-hnedá, čierna,

Obsah sušiny %

75 (v závislosti od farby)

Hustota, g/cm³


cca 1,4 podľa SSU ISO 2811-1

Skladovanie

Skladujte a prevážajte v originálnych, dobre uzavretých, mimo dosahu detí. Chránite pred priamym slnečným žiarením a otvoreným ohňom. Doba záruky – 24 mesiacov od dátumu výroby
CHRÁŇTE PRED MRAZOM!

Balenie

Plechovka: 0.3 kg, 0.9 kg, 2.8 kg, 25 kg, 50 kg



ANTIKORÓZNA ZÁKLADNÁ FARBA GP-021 TM FARBEX

Návod na použitie:

Postup:

Pred nanášaním by mal byť povrch čistý a suchý, očistený od prachu, nečistôt, korózie, olejov, mastnôt, opadávajúcej farby. Pre lepšiu prínavosť by mali byť čisté kovové povrchy opieskované. Odstráňte obrúsený prach a odmastnite povrch riedidlom, rozpúšťadlom. Zbavte natreté povrchy opadávajúcej farby, hrdze a ostanej špiny drôteným kartáčom alebo hrubozrným brúsnym papierom. Odstráňte hrubý prach a odmastite povrch rozpúšťadlom.

Aplikácia/nanášanie

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Ak je to potrebné riedte s bezzápachovým riedidlom, technickým benzínom alebo ich zmesou na požadovaný stupeň viskozity.

Počet vrstiev : ak je farba použitá ako medzivrstva/podkladová vrstva pre ďalšiu vrchnu vrstvu nanášajte len v jednej vrstve

Ak je nanášaná ako jediná farba nanášajte v dvoch tenkých vrstvách

Čistenie náradia

Očistite zbytok farby z náradia viacúčelovým riedidlom TM Maxima, alebo technickým benzínom. Ak je potrebné opláchnite teplou vodou a saponátom.

BEZPEČNOSŤ

Držte mimo dosahu ohňa

Aplikujte v dobre vetraných priestoroch

Zloženie VOC zodpovedá požiadavkám Regulations 2004/42/EC Kat. A/i (SB): 500 g/l. Pre osobnú bezpečnosť pri manipulácii používajte špeciálne oblečenie, gumenné rukavice, a pri striekaní pištoľou ochrannú masku, respirator. V prípade prehltnutia vyhľadajte zdravotnícku pomoc a predložte etiketu z originálneho balenia. Produkt spĺňa zdravotné a bezpečnostné certifikáty min. zdravotníctva Ukraine.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nevlievajte do odtokov, vodných nádrží alebo pôdy! Nespotrebované zvyšky farby a prázdne plechovky sa recyklujú ako bežný stavebný odpad.