

RUST STOP METAL ENAMEL 3 IN 1 TM MAXIMA (HLADKÁ)



Typ: Špeciálny antikorózny alkyd kovový email 3 v 1, ktorý zlučuje priľnavú podkladovú/základnú farbu, antikoróznú ochranu a vrchný email. Vytvára tvrdý, hladký, antikorózny film, ktorý chráni kovy pred pôsobením vody, vplyvom počasia, UV-žiarením, primyselnými olejmidetergentmi. Je charakteristický vysokou priľnavosťou k povrchom .

Oblasť nanášania: Antikorózna farba Rust Stop Metal email 3 v 1 , na kovy je určený ako antikorózny náter na ochranu kovových, drevených povrchov v interieri a exteriéri.

Výdatnosť nanášania jednej vrstvy, g/m²

40 – 60. V závislosti od povrchu a spôsobu nanášania.

Riedenie

Riedidlá TM Maxima alebo lakový benzín

Spôsob nanášania

Nanáša sa štetcom, váľčekom alebo spray pištoľou

Doba schnutia pri teplote (20±2) °C a priemernej vlhkosti (65±5) %

približne 8 hodín. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať o 24 hodín. Čas schnutia sa predlžuje v závislosti od poklesu teploty a zvýšenia relatívnej vlhkosti vzduchu

Farba

Biela, čierná, tmavo-sivá, tmavo-hnedá, zelená, višňová,

Obsah sušiny %

60 -70 (v závislosti od farby)

Hustota, g/cm³

cca 1,0 - 1,15 podľa SSU ISO 2811-1 (v závislosti od farby)

Stupeň lesku, GU (jendotka lesku)

60 - 90 GU pri 60° podľa SSU ISO 2813 (v závislosti od farby)

Skladovanie

Skladujte a prevážajte v originálnych, dobre uzavretých, mimo dosahu detí. Chránite pred priamym slnečným žiarením a otvoreným ohňom.


Doba záruky – 24 mesiacov od dátumu výroby

CHRÁŇTE PRED MRAZOM!

Balenie

Plechovka:

Biela farba - 0,85 kg, 2,8 kg; ostatné farby - 0,75 kg, 2,5 kg



RUST STOP METAL ENAMEL 3 IN 1 TM MAXIMA (HLADKÁ)

Návod na použitie:

Postup:

Pred nanášaním by mal byť povrch čistý a suchý, očistený od prachu, nečistôt, korózie, olejov, mastnôt, opadávajúcej farby. Pre lepšiu príľnavosť by mali byť čisté kovové povrchy opieskované. Odstráňte obrúsený prach a odmastnite povrch riedidlom, rozpúšťadlom. Zbavte natreté povrchy opadávajúcej farby, hrdze a ostanej špiny drôteným kartáčom alebo hrubozrným brúsnym papierom. Odstráňte hrubý prach a odmastite povrch rozpúšťadlom. Natreté drevené povrchy by mali byť očistené od starých náterov brúsnym papierom alebo železnou kefou

Aplikácia/nanášanie

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte- Email nanášame váľčekom, štetcom s krátkymi štetinkami alebo pištoľou v 1 až 2 tenkých vrstvách Riedte email s bezzápachovým riedidlom TM Maxima, max. 10% z celkovej váhy emailu. Nanášanie náterov odporúčame pri teplote od + 10°C do + 25°C a vlhkosti vzduchu max. 85%.

Nenanášajte farbu za priameho slnečného žiarenia, silného vetra, a vysokej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia

Očistite zbytok farby z náradia bezzápachovým riedidlom TM Maxima alebo technickým benzínom aby ste predišli zaschnutiu

BEZPEČNOSŤ

Držte mimo dosahu ohňa

Aplikujte v dobre vetraných priestoroch

Zloženie VOC zodpovedá požiadavkám Regulations 2004/42/EC Kat. A/i (SB): 500 g/l. Pre osobnú bezpečnosť pri manipulácii používajte špeciálne oblečenie, gumenné rukavice, a pri striekaní pištoľou ochrannú masku, respirator. V prípade prehltnutia vyhľadajte zdravotnícku pomoc a predložte etiketu z originálneho balenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Produkt spĺňa zdravotné a bezpečnostné certifikáty min.zdravotníctva Ukraine.

Nevlievajte do odtokov, vodných nádrží alebo pôdy! Nespotrebované zvyšky farby a prázdne plechovky sa recyklujú ako bežný stavebný odpad.